

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd X61 W70

ALFAKYD X61 W70 uzun yağlı, bitkisel yağ bazlı, hava kurumalı özel bir alkid reçinedir.

Kullanım Alanı

-parlak dış cephe boya ları,
-iç ve dış cephe ahşap boya ların sonkat ve astar boya ları

Özellikler

-çabuk kuruma ve iyi sertleşme,
-fırçayla sürülebilir,
-sararmaya karşı direnci çok yüksek,
-çok iyi dış renk ve parlaklık sürekliliği

Cözünürlük

-Ksilen	Tam
-Toluen	Tam
-Metil etil keton	Tam
-n-Bütanol	Düşük
-White Spirit	Tam

Uyumluluk

-Hidroksi akrilik reçine	Kısmi
-Kısa yağlı alkid	Uyumsuz
-Selüloz nitrat	Tam
-Alifatik poliizosiyanat	Tam
-Aromatik poliizosiyanat	Tam
-Amino reçine	Tam
-Uzun yağlı alkid	Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

-Kobalt	0,04-0,06%
-Zirkonyum	0,05-0,07%
-Kalsiyum	0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %70'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

Testler	Aralık	Test Metodu
Katı,%	69-71	ISO 3251
Viskozite,25°C	4,4-5,4 Pa.s	ISO 3219
<i>Gardner-Holdt</i> , sn.	65-80 (%70)	ASTM D 1545
<i>Gardner-Holdt</i>	Z ₃ - Z ₃₊ (%70)	
Asit değeri, (mgKOH/g)	10 maks.	ISO 2114
Renk (Gardner,%50)	5 maks.	ISO 4630-2
Yoğunluk (20°C)	0,95± 0,02	ISO 2811-1

Kompozisyon

Yağ Uzunluğu:	~61 %
Yağ Türü:	Bitkisel yağ
Solvent Cinsi:	White Spirit

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.