

Ürün Bilgi Formu

Alfadur O68 W65

ALFADUR O68 W65 uzun yağlı, soya yağı bazlı, üreteran yağ reçinesidir.

Kullanım Alanı

- parke ve yat vernikleri,
- ahşap koruyucular,
- bazı endüstriyel boyalar

Özellikler

- çabuk kuruma ve iyi sertleşme,
- yüksek ve kalıcı parlaklık,
- suya ve sararmaya karşı direnci yüksek,
- firçayla uygulanabilir

Çözünürlük

- | | |
|---------------|-----|
| -Ksilen | Tam |
| -Toluen | Tam |
| -White Spirit | Tam |

Uyumluluk

- | | |
|--------------------------|---------|
| -Hidroksi akrilik reçine | Kısmi |
| -Kısa yağlı alkid | Uyumsuz |
| -Selüloz nitrat | Tam |
| -Alifatik poliizosiyanat | Tam |
| -Aromatik poliizosiyanat | Tam |
| -Amino reçine | Tam |
| -Uzun yağlı alkid | Tam |

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- | | |
|------------|------------|
| -Kobalt | 0,04-0,06% |
| -Zirkonyum | 0,05-0,07% |
| -Kalsiyum | 0,08-0,10% |

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdeleridir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %65'lik W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

| Testler | Aralık | Test Metodu |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Katı,% | 64-66 | ISO 3251 |
| Viskozite,25°C | 1,3-2,7 Pa.s | ISO 3219 |
| <i>Gardner-Holdt</i> , sn | 20-40 (%60) | ASTM D 1545 |
| <i>Gardner-Holdt</i> | X – Z ₁ (%60) | |
| Asit değeri, (mgKOH/g) | 3 maks. | ISO 2114 |
| Renk (Gardner,%50) | 7 maks. | ISO 4630-2 |
| Yoğunluk (20°C) | 0,94± 0,02 | ISO 2811-1 |

Kompozisyon

| | |
|----------------|--------------|
| Yağ Uzunluğu: | ~68 % |
| Yağ Türü: | Soya yağı |
| Solvent Cinsi: | White spirit |

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.