

Ürün Bilgi Formu

Alfakyd 047 W50

ALFAKYD 047 W50 orta yağlı, soya yağı / ayçiçek yağı bazlı, hava kurumalı alkid reçenedir.

Kullanım Alanı

- iç ve dış cephe endüstri boya ları,
- metal anti korozif hava kurumalı astar ve son katlar,
- fırın kürlenmeli boyalar,
- ahşap vernikleri

Özellikler

- çabuk kurur ve çabuk sertleşir,
- kalıcı parlaklık,
- neme karşı direnç

Çözünürlük

- Ksilen Tam
- Toluen Tam
- White Spirit Tam

Uyumluluk

- Hidroksi akrilik reçine Kısmi
- Kısa yağlı alkid Tam
- Selüloz nitrat Tam
- Alifatik poliizosiyanat Tam
- Aromatik poliizosiyanat Tam
- Amino reçine Tam
- Uzun yağlı alkid Tam

Önerilen Kurutucu Kombinasyonları

- Kobalt 0,04-0,06%
- Zirkonyum 0,05-0,07%
- Kalsiyum 0,08-0,10%

Önerilen skatif oranları %100 katı alkid üzerinden metal yüzdelidir.

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %50'lük W.Spirit ile inceltilmiş şekilde satılır.

Spesifikasyon

| Testler | Aralık | Test Metodu |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Katı,% | 49-51 | ISO 3251 |
| Viskozite,25°C | 3,4-4,4 Pa.s | ISO 3219 |
| <i>Gardner-Holdt</i> , sn. | 50-65 (%45) | ASTM D 1545 |
| <i>Gardner-Holdt</i> | Z ₂ – Z ₃ (%45) | |
| Asit değeri, (mgKOH/g) | 10 maks. | ISO 2114 |
| Renk (Gardner,%50) | 6 maks. | ISO 4630-2 |
| Yoğunluk (20°C) | 0,91± 0,02 | ISO 2811-1 |

Kompozisyon

| | |
|----------------|--------------------------|
| Yağ Uzunluğu: | ~47 % |
| Yağ Türü: | Soya yağı / Ayçiçek yağı |
| Solvent Cinsi: | White Spirit |

Depolama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.